



The Chemical Company

MasterCast® 765 (бывшее название RheoFIT 765)

Добавка-пластификатор для облегчения и ускорения процесса производства промышленных бетонных конструкций.

Описание

MasterCast 765 – специально разработанная добавка для облегчения и ускорения процесса производства промышленных бетонных конструкций и пластификатор.

Предназначена для производства пресованных бетонов, изготавливаемых на промышленном оборудовании типа “Tensyland”, оснащенном системой бесперебойной подачи бетона.

Принцип полного соответствия своему назначению – “FIT 4 VALUE”:

MasterCast 765 является ключевым компонентом для концепта компании BASF и отвечает принципу полного соответствия своему назначению - “FIT 4 VALUE”.

Концепт “FIT 4 VALUE” включает в себя 4 элемента, имеющих особенно важное значение для производителей Готовых Бетонных Изделий:

1. Полное соответствие требованиям по экономичности
2. Полное соответствие требованиям по производительности
3. Полное соответствие требованиям по эстетичности внешнего вида готовых изделий
4. Полное соответствие требованиям по длительности срока службы.

В данном случае термин - “FIT ” означает полное соответствие требованиям по: экономичности, производительности, эстетичному внешнему виду изделий и длительности срока службы.

Преимущества

MasterCast 765 позволяет добиться следующих преимуществ:

- Делает бетонную смесь более клейкой – очень важный фактор, увеличивающий скорость укладки бетона промышленным оборудованием;

- Снижает риск сегрегации бетонной смеси, возникающей в ходе вибрации;
- Придает массе бетонной смеси необходимую пластичность до начала момента ее схватывания;
- Снижает содержание воды в смеси и тем самым способствует росту прочностных характеристик.

Область применения

- Производство пресованных блоков;
- Производство оснований полых блоков;
- В процессе прессования на промышленном производстве бетона;
- При создании бетонной стяжки

Технические характеристики

Цвет	Коричневый
Консистенция	Жидкая
Плотность	1,09 ± 0,02 г/см ³
Уровень кислотности pH при 20°C	7-8
Растворимость в воде	Полная

Упаковка

Добавка MasterCast 765 поставляется в канистрах (по 35 кг), в бочках (по 100 кг), и на разлив.

Расход материала

Рекомендованная дозировка добавки MasterCast 765 составляет 0,3-0,6% от веса цемента. Если требуется более длительное время действия рабочих характеристик, более высокий уровень морозостойкости и прочности изделий дозировка добавки может быть увеличена.



The Chemical Company

MasterCast[®] 765 (бывшее название RheoFIT 765)

Применение

Пластифицирующий эффект водопонижения будет сильнее, если добавка MasterCast 765 растворяется в воде для затворения смеси.

Хранение

При хранении материала в закрытом помещении склада, вдали от действия прямых солнечных лучей и защите его от резкого перепада температур, срок хранения составляет 12 месяцев.

Несмотря на то, что вся предоставленная в техническом описании информация является правдивой, точной и сочетает в себе проверенные данные и весь накопленный опыт, компания не несет никакой ответственности за применение материала не по назначению, за предоставленные технические рекомендации, и за действия наших представителей или дистрибьюторов.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

ТОО «БАСФ Центральная Азия»

Казахстан, Алматы, пр. Райымбека 211 А

Тел: +7 727 2790013

факс: +7 727 2333282

www.basf-cc.kz



The Chemical Company

MasterCast[®] 765 (бывшее название RheoFIT 765)

Несмотря на то, что вся предоставленная в техническом описании информация является правдивой, точной и сочетает в себе проверенные данные и весь накопленный опыт, компания не несет никакой ответственности за применение материала не по назначению, за предоставленные технические рекомендации, и за действия наших представителей или дистрибьюторов.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

ТОО «БАСФ Центральная Азия»

Казахстан, Алматы, пр. Райымбека 211 А

Тел: +7 727 2790013

факс: +7 727 2333282

www.basf-cc.kz