

# MasterRheobuild 1033 (бывшее название MELMENT® L 10/33)

Суперпластификатор - добавка для получения бетона с высоким набором сил ранней прочности.

## ОПИСАНИЕ

MasterRheobuild® 1033 - суперпластификатор на основе меламина. Значительно уменьшает количество воды необходимое для бетона, обеспечивает его текучесть. Используется для быстрого получения высокопрочного бетона даже при низких температурах.

## Область применения

- Изготовление напряженного бетона и сборного железобетона;
- Изготовление цельно оборудованной балки (фермы) мостов;
- В портах, подводных сооружениях и каналах;
- В очистительных сооружениях, бассейнах и бетонных трубах;
- В зданиях, где бетон подвергается сильному износу;
- В местах, где необходимо быстрое отлитие в формы;
- На промышленных площадках и в аэропортах.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	Прозрачный
Консистенция:	Жидкая
Плотность:	1,19 ± 0,02 г/см <sup>3</sup>
Содержание ионов хлора:	< 0,01%

## Стандарты

ASTM C 494 типы А и F.

## Расход

Добавляется в отношении 0,8% - 2% от массы цемента. Если по ошибке было добавлено большее количество, это не вызовет побочных эффектов для бетона.

## Особенности

- Повышает прочность бетона на сжатие и на изгиб;
- По сравнению с бетонами без добавок получается на базе 1 дня на 80 - 150%, а на базе 28 дней на 25 % более прочный бетон;
- Повышает сульфатостойкость бетонов;
- Уменьшает срок снятия форм;
- Экономит энергию при сушке;
- Повышает сопротивление циклам замерзания и оттаивания;
- Образует водонепроницаемый бетон;
- Повышает сопротивление износу;
- Облегчает проникновение материала в узкие и сильно армированные детали;
- Уменьшается потребность в вибрации;
- Используется в местах воздействия сульфатов и в местах, постоянно подвергающихся воздействию противогололедной соли.

## Упаковка

MasterRheobuild® 1033 поставляется в канистрах (по 10 и 30 кг), в бочках (по 110 и 250 кг), и на разлив.

## Хранение

Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке, вдали от действия прямых солнечных лучей - 1 год. Температура хранения - от + 5°C до + 40°C.



The Chemical Company

# MasterRheobuild 1033 (бывшее название MELMENT® L 10/33)

---

Несмотря на то, что вся предоставленная в техническом описании информация является правдивой, точной и сочетает в себе проверенные данные и весь накопленный опыт, компания не несет никакой ответственности за применение материала не по назначению, за предоставленные технические рекомендации, и за действия наших представителей или дистрибьюторов.

**Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.**

---

**ТОО «БАСФ Центральная Азия»**  
Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека 211 А  
Тел: +7 727 2790013 факс: +7 727 2333282  
[www.basf-cc.kz](http://www.basf-cc.kz)

**ТОО «Yontem Yarı.kz» Йонтем Япы.кз**  
Республика Казахстан, г. Астана улица  
Бейсекбаева, д. 24/1 тел.: 8(7172) 34-72-78  
[www.masterbuilders.kz](http://www.masterbuilders.kz)