



# Акрикор Фасадная



**40**  
 сезонов  
 защиты  
 фасада

## Технические данные

Связующее	Дисперсия стирол-акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	62 %
Плотность	≈ 1,45 кг/л
Водопроницаемость	0,4 кг/(м <sup>2</sup> ·ч <sup>1/2</sup> )
Паропроницаемость	427,0 г/(м <sup>2</sup> ·день)
Паропроницаемость	1 класс (высокая)
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход	До 10 м <sup>2</sup> /л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acotix
Срок и условия хранения	2 года при t° от +5 °С до +30 °С вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

## Степень блеска



Gardner 60°

## Акриловая матовая краска для фасадных поверхностей

- Защищает поверхность от снега, дождя и солнца на 40 сезонов
- Защищает поверхность от плесени и водорослей
- Образует паропроницаемое покрытие
- Хорошо отталкивает грязь и воду

### Описание

Матовая водно-дисперсионная акриловая краска для наружных работ. Образует атмосферостойкое покрытие с высокой адгезией. Окрашенная поверхность обладает хорошими грязе- и водоотталкивающими свойствами. Благодаря содержанию специальных добавок краска препятствует заражению поверхности грибом и водорослями. Срок службы покрытия составляет до 10 лет при соблюдении технологии нанесения в условиях умеренного климата (согласно заключению ГБУ Центр «ЭНПЛАКОМ» по определению долговечности комплексного покрытия).

### Область применения

Для наружных работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), каменную кладку. Рекомендуется для окраски фасадов жилых и общественных зданий в любых климатических зонах. **Не рекомендуется использовать в жилых помещениях.**

### Особенности применения

Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции и тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Для укрепления базовой поверхности и повышения адгезии слабо связанные или пористые поверхности обработать **фасадной грунтовкой глубокого проникновения Marshall Maestro.**

### Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя по новой или очищенной поверхности разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

### Распыление

Обычное распыление: не более 1 части воды на 10 частей краски — подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности.

## Упаковка

