



Bindo Facade




Глубокоматовая краска для минеральных фасадов и цоколей

- Препятствует появлению соли на окрашенной поверхности цоколя
- 2 в 1 (защищает от высолов без грунта)
- Защита фасада до 10 лет
- Технология Pigment Prof — больше белого пигмента диоксида титана (TiO₂) — отличная укрывистость и скорость работ
- Атмосферостойкая и паропроницаемая
- Грязе- и водоотталкивающая
- Защита от плесени и водорослей
- Стойкость цвета

Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки против плесени и водорослей
Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	59%
Плотность	≈1,44 кг/л
Паропроницаемость	217,0 г/(м ² ·день), 1 класс
Время до нанесения следующего слоя	1-2 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход на один слой	До 14 м ² /л
Базы	BW, BC
Система колеровки	АсomiX
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

Степень блеска



Gardner 60°

Описание

Профессиональная глубокоматовая латексная краска для минеральных фасадов и цоколей. Препятствует появлению соли на окрашенной поверхности, а паропроницаемое покрытие предотвращает впитывание влаги и способствует ее выводу наружу, поддерживая стабильный микроклимат поверхности. Специальные добавки в составе краски защищают фасад и цоколь от грибка и плесени. Атмосферостойкое и цветостойкое покрытие Dulux Bindo Facade сохранит красоту фасада на долгие годы!

Область применения

Для наружных работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич, каменную кладку). Идеально подходит для цокольных минеральных поверхностей. Рекомендуется для окрашивания фасадов жилых и общественных зданий в любых климатических зонах.

Особенности применения

Перед окраской очистите поверхность от пыли, грязи и высолов. Для укрепления базовой поверхности и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Перед применением перемешайте краску. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха от 40 до 80 %.

Разбавление

Разбавление не требуется.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавить в соотношении 1 часть воды на 5 частей краски. Рекомендуемое рабочее давление не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол факела распыла 65°.

Упаковка

