

# Dulux Classic Colour фасадная



## Матовая краска для минеральных фасадов

- Атмосферостойкая
- Срок службы покрытия до 10 лет
- Защита от плесени и водорослей
- Дышащее покрытие с низким водопропусканием
- Повышенная укрывистость, экономичный расход

### Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки против плесени и водорослей
Связующее	Дисперсия стирол-акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	62%
Плотность	≈1,5 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1-2 часа
Время полного высыхания покрытия	2-4 часа
Расход	До 12 м <sup>2</sup> /л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

### Описание

Матовая водно-дисперсионная краска для качественной отделки минеральных фасадных поверхностей. Образует гладкое атмосферостойкое покрытие, сохраняет декоративные свойства на срок до 10 лет. Состав краски обеспечивает ее устойчивость к УФ-излучению, за счет чего покрытие не выгорает. Окрашенная поверхность обладает хорошими грязе- и водоотталкивающими свойствами. Содержит активные добавки против плесени и водорослей. Краска легко наносится, без разбрызгивания и потеков. Быстро сохнет, почти не пахнет.

### Область применения

Для наружных работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (штукатурка, бетон, пенобетон, кирпич и т.п.), каменную кладку. Рекомендуется для окраски окрашивания фасадов жилых и общественных зданий в любых климатических зонах. Не рекомендуется использовать в жилых помещениях.

### Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности не ниже +5°C и не выше +30°C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Для укрепления базовой поверхности, а также сокращения расхода краски, загрунтуйте подготовленную поверхность фасадной грунтовкой глубокого проникновения.

### Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя добавьте не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

### Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски – подходит для большинства оборудования.

### Степень блеска



Gardner 60°

### Упаковка



Только в сети магазинов Леруа Мерлен