



Interior



Технические данные

Связующее	Эмульсия алкидной смолы
Растворитель	Вода
Сухой остаток	9 %
Плотность	1,0 кг/л
Инструменты	Кисть, губка
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания	12 часов
Расход	Строганая древесина до 16 м ² /л Пиленая древесина до 8 м ² /л
Цвет	4 готовых цвета палитры Pinotex Interior
База	CLR
Колеровка	40 дополнительных оттенков по системе Acomix
Срок и условия хранения	2 года при t° от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

Декоративная пропитка для интерьеров

- Быстро высыхает на окрашенной поверхности
- На водной основе. Почти без запаха
- Глубоко проникает в структуру древесины
- Обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами
- Матовое покрытие визуально делает менее заметными небольшие дефекты поверхности

Описание

Прозрачная декоративная пропитка на водной основе для деревянных поверхностей. Разработана специально для внутренних работ. Образует на поверхности водостойкое покрытие, которое защищает деревянные поверхности от влаги и грязи. Состав обеспечивает равномерное окрашивание и хорошо впитывается в древесину. На окрашенную поверхность оседает меньше пыли, что позволяет покрытию сохранить первоначальную яркость цвета и вид только что отремонтированной поверхности. Подчеркивает естественную красоту древесины, делая ее более выразительной по текстуре. Состав легко наносится без разбрзгивания и потеков. Не имеет резкого запаха.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на поверхности из пиленой и строганой древесины, такие как окна, двери, стены, потолки, перила, мебель. Для придания поверхности легкого глянца и дополнительной устойчивости к абразивному износу рекомендуется дополнительное нанесение 1–2 слоев лака **Lacker Aqua** или **Lacker Yacht**, что дает возможность воплотить любые идеи и сделать ваш дом ярче и современнее, с легкостью получив как матовое, так и глянцевое покрытие.

Особенности применения

Перед применением и в процессе работы тщательно перемешивать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два-три слоя при температуре не ниже +10 °C и не выше +25 °C, относительной влажности воздуха <80%, влажности древесины <18 %. Каждый последующий наносимый слой делает цвет на поверхности более насыщенным.

Разбавление

Разбавление не требуется. При необходимости осветления выбранного оттенка разбавить пропиткой Interior (CLR).

Упаковка

