



# Maestro

## БЕЛЫЙ ПОТОЛОК ЛЮКС



Для экономичного  
ремонта

### Технические данные

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Связующее                          | Стирол-акриловая дисперсия  |
| Разбавитель                        | Вода  |
| Рабочие инструменты                | Кисть, валик, распылитель   |
| Сухой остаток (масс)               | 61%   |
| Плотность                          | ≈1,60 кг/л  |
| Время до нанесения следующего слоя | 1 час   |
| Время полного высыхания покрытия   | 2–4 часа  |
| Расход                             | До 9 м <sup>2</sup> /л  |
| Цвет                               | Белый   |
| Срок и условия хранения            | 2 года при t° от +5°C до +30°C вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов |
| Уход за окрашенной поверхностью    | Устойчива к сухой уборке  |

### Степень блеска



Gardner 60°

### Упаковка



## Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для потолков и стен

- Образует белоснежное абсолютно матовое покрытие
- Скрывает небольшие дефекты поверхности

### Описание

Белоснежная глубокоматовая водно-дисперсионная краска для потолков и стен. Благодаря высокой укрывистости скрывает небольшие дефекты поверхности, визуально делая ее более ровной и придавая потолку отличный декоративный вид. Краска легко наносится, без разбрзгивания и потеков, не оставляя следов от инструмента.

### Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.). Рекомендуется для окраски потолков в комнатах с умеренной влажностью.

### Особенности применения

Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции водой и тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5°C до +30°C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Для укрепления базовой поверхности и повышения адгезии слабо связанные или пористые поверхности обработать **грунтовкой глубокого проникновения Export Base**.

### Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

### Распыление

Обычное распыление: не более 1 части воды на 10 частей краски — подходит для большинства оборудования.  
Безвоздушное распыление: разбавление не требуется.  
Рекомендуемое рабочее давление не менее 120 бар (~118 атм), диаметр сопла 0,21 мм, угол факела распыла 60°.  
Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности.