



# Pinotex Aqua Protect

**НОВИНКА**

## Декоративно-защитная пропитка для древесины

- До 7 лет защиты древесины\*
- Образует прочное атмосферостойкое покрытие с сатиновым блеском
- Содержит воск и древесные масла. Питание древесины и усиленные водоотталкивающие свойства покрытия
- Безопасна для использования внутри помещения
- Экономичный расход до 15 м<sup>2</sup>/л
- Самая богатая цветовая палитра — 120 оттенков\*\*

### Описание

Декоративно-защитная пропитка на водной основе. Обеспечивает защиту деревянных конструкций от негативных атмосферных воздействий (солнца, дождя, снега, мороза и пр.). Содержит специальные защитные добавки: **воск** — усиливает водо- и грязеотталкивающие свойства окрашенной поверхности, **древесные масла** — питают древесину, защищая глубокие слои. Отсутствие в составе биоцидных добавок позволяет использовать пропитку для внутренних работ. Состав легко наносится без разбрызгивания и потеков. Финишное покрытие обладает отличными декоративными свойствами — сохраняет видимой текстуру древесины, подчеркивая ее естественную красоту, а также придает окрашенной поверхности красивый сатиновый эффект. При наружных работах для эффективной защиты глубоких слоев древесины от биокоррозии пропитку необходимо применять в системе с деревозащитной грунтовкой **Pinotex Base**.

### Область применения

Для внутренних и наружных работ. Рекомендуется для деревянных фасадов, беседок, навесов, окон, дверей, стен, мебели, перил и других изделий. Не рекомендуется использовать для горизонтальных поверхностей.

### Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Рекомендуется наносить в 2-3 слоя при температуре не ниже +10°C и не выше +25°C, относительной влажности воздуха от 40 до 18%, влажности древесины < 80%. Особо тщательно окрасить торцевые поверхности обрабатываемой древесины.

### Разбавление

Разбавление не требуется.

### Технические данные

Связующее	Алкидные смолы
Разбавитель	Вода
Уникальные компоненты	Древесное масло, воск
Рабочие инструменты	Кисть
Сухой остаток (масс)	34,7 %
Плотность	1,04 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	8 часов
Время полного высыхания покрытия	16 часов
Расход на один слой	Строганая древесина до 15 м <sup>2</sup> /л,
Пиленая древесина — до 8 м <sup>2</sup> /л.	2 года при t° от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов
База	CLR
Колеровка	120 оттенков по системе Asomix
Срок и условия хранения	2 года при t от +5oC до +30oC в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

\* Подтверждено испытаниями независимой лаборатории «Росхимтест». При соблюдении технологии нанесения

\*\* По сравнению с другими продуктами ТМ Pinotex

Упаковка

