




Для наружных и внутренних работ



Pinotex Lacker Yacht

Две степени блеска: полуматовый 40, глянцевый 90

НОВИНКА



Яхтный алкидно-уретановый лак

- Для наружных и внутренних работ (универсальный)
- Атмосферостойкий, эффективная защита от УФ-излучения
- Придает поверхности грязе- и водоотталкивающие свойства. Повышенная стойкость к воздействию воды (в т.ч. соленой)
- Эластичное покрытие, не растрескивается
- Обладает износостойкостью паркетного лака
- Подчеркивает естественную красоту древесины

Технические данные

Связующее	Алкидно-уретановый сополимер
Разбавитель	Уайт-спирит
Рабочие инструменты	Кисть, аппликатор для нанесения лака
Сухой остаток (масс.)	10 %
Полумат. / глянц.	59% / 56%
Плотность	Кисть
Полумат. / глянц.	0, 92 кг/л / 0, 91 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания покрытия	48 часов
Расход на один слой	До 15 м ² /л
Цвет	Бесцветный
Срок и условия хранения	3 года при t от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

Степень блеска



Gardner 60°

Упаковка



Описание

Атмосферостойкий алкидно-уретановый лак для декоративно-защитной отделки деревянных поверхностей снаружи и внутри помещений. Образует высокоэластичное гладкое покрытие, устойчивое к перепадам влажности и температуры. Лакированная поверхность обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами, легко очищается от бытовых загрязнений. **Pinotex Lacker Yacht обладает твердостью паркетного лака, защищает деревянные поверхности от абразивного износа и механических повреждений (ударов, царапин и т.п.).** Удобен в нанесении, легко разравнивается и не стекает с инструмента, не оставляет следов от кисти.

Область применения

Для внутренних и наружных работ. Для лакирования стен, потолков, дверей, беседок, перил, садовой мебели, навесов и других деревянных поверхностей, а также деталей лодок и яхт выше ватерлинии.

Возможно применение для лакировки деревянных и паркетных полов в условиях умеренной эксплуатационной нагрузки.

Особенности применения

Перед нанесением осторожно перемешайте, не допуская образования пузьрьков. Произвести подготовку поверхности. Наносите в 2-3 слоя по направлению волокон древесины при температуре воздуха и поверхности от +5 до +30 С и относительной влажности воздуха от 40 до 80% и влажности древесины <18 %. При лакировании поверхностей при наружных работах рекомендуется наносить 3 слоя лака. Для защиты глубоких слоев древесины при наружных работах предварительно обработайте поверхность деревозащитной грунтовкой Pinotex Base.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости добавьте не более 1 части уайт-спирита на 10 частей лака. Полуматовый лак разбавлять не нужно.