



Velvet Touch



Совершенно матовая краска для стен и потолков

Dulux Trade Velvet Touch — это изысканная красота бархатистого на ощупь матового покрытия и идеальная гладкость стен. Произведенная по технологии Silver Ion Technology с добавлением ионов серебра, защищает покрытие от бактерий, а благородный матовый блеск скрывает мелкие несовершенства поверхности.

- Совершенно матовое покрытие
- Выгодный расход
- Argentum+ препятствует развитию бактерий
- 0% летучих органических веществ
- Покрытие устойчиво к мытью с применением мягких моющих средств

Описание

Бархатисто-матовая водно-дисперсионная краска для стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью, не содержит летучих органических веществ и почти не пахнет. Краска легко наносится, быстро высыхает, обладает выгодным расходом и отличной укрывистостью. Легко наносится, не образуя потеков.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич и т.д.), гипсокартон, обои под покраску. Предназначена для окрашивания помещений с умеренной влажностью и умеренной эксплуатационной нагрузкой, таких как спальни и гостиные. Не рекомендуется для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой, таких как холлы, офисы и т.д. **Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.**

Особенности применения

Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции и тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности с помощью универсальной грунтовки глубокого проникновения **Dulux Bindo Base**. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха от 40 до 80 %.

Уход

Через месяц после окрашивания поверхность можно мыть с использованием слабых растворов щелочных средств мягкой тканью или губкой, возможно небольшое изменение степени блеска покрытия.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавить в соотношении 1 часть воды на 5 частей краски. Рекомендуемое рабочее давление не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол факела распыла 65°.

Только в сети магазинов Кастроама

Технические данные

Связующее	Эмульсия полимера винилацетата и этилена
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	55 %
Плотность	≈1,45 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход на один слой	До 17 м ² /л
Базы	BW, BM, BC
Система колеровки	Асomiх
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °C до +30 °C в не вскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов
Уход за окрашенной поверхностью	Устойчива к легкой влажной уборке


Степень блеска



Gardner 60°



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка

