



# Фасадная гладкая



## Матовая краска для фасадных поверхностей

Фасадная Гладкая защищает ваш дом до 15 лет. Долголетие достигается технологией Diamond Фасад и ее уникальным балансом компонентов. Фасадная Гладкая входит в линейку особо прочных красок Dulux Diamond. Эластичное покрытие устойчиво к образованию микротрещин, отталкивает влагу с поверхности и обладает высокой паропроницаемостью. Активные добавки защищают фасад от грибка и плесени, а стойкие к выгоранию пигменты сохраняют цвет на долгие годы. С Фасадной Гладкой ваш дом за надежным щитом!

- Атмосферостойкая, защита до 15 лет\*
- Технология Diamond Фасад — экологичность водной краски и прочность алкидного покрытия
- Образует дышащее покрытие
- Устойчива к выцветанию
- Содержит активные добавки против плесени и водорослей

### Описание

Матовая водно-дисперсионная краска для фасадных поверхностей. Образует прочное гладкое атмосферостойкое покрытие с высокой адгезией, устойчивое к воздействию атмосферных осадков уже через 30 минут после нанесения. Благодаря оптимальному сочетанию паропроницаемости и водостойкости образует «дышащее» покрытие, выводящее влагу с поверхности и не пропускающее ее вовнутрь, тем самым сохраняя подложку сухой и препятствуя разрушению поверхности под воздействием влаги. Подходит для холодного климата (до -50°C). Краска легко наносится без разбрзгивания и потеков, не оставляет следов от инструмента.

### Область применения

Для наружных работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич и т. п.), каменную кладку и дерево. Рекомендуется для окрашивания фасадов жилых и общественных зданий в любых климатических зонах.

### Особенности применения

Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции водой и тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Для минеральных поверхностей произвести подготовку при помощи **Фасадной грунтовки глубокого проникновения Dulux**. Для деревянных поверхностей используйте деревозащитную грунтовку, например **Pinotex Base**. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5°C до +30°C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%.

### Разбавление

Для всех слоев — не более 1 части воды на 10 частей краски.

### Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол фокуса распыла 65°.

### Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки от плесени и водорослей
Связующее	Дисперсия акрилового полимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	61 %
Плотность	≈ 1,39 кг/л
Водопроницаемость	0,4 кг/(м <sup>2</sup> ·ч <sup>1/2</sup> )
Паропроницаемость	160,0 г/(м <sup>2</sup> ·день)
Паропроницаемость	1 класс (высокая)
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход на один слой	До 16 м <sup>2</sup> /л
Базы	BW, BM, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	4 года при t° от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

### Степень блеска



Gardner 60°

### Упаковка



\*Согласно заключению ГБУ Центр «ЭНЛАКОМ» по определению долговечности комплексного покрытия: Dulux Фасадная Грунтовка + финишное покрытие