



Финишная шпатлевка Export



Финишная мелкозернистая шпатлевка для внутренних работ

- Экономична
- Легко наносится и шлифуется, образуя покрытие с высокой степенью белизны
- Не имеет резкого запаха
- Имеет высокую прочность финишного слоя
- Хорошая способность к зашкуриванию

Технические данные

Связующее	Дисперсия стирол-акрилового сополимера
Наполнитель	кальцит с диаметром частиц менее 0,1 мм
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Шпатель
Сухой остаток (масс)	68 %
Плотность	≈ 1,72 кг/л
Величина зерна	< 0,1 мкм
Время высыхания для шлифования	2–4 часа
Цвет	Белый
Расход на один слой	До 4 м ² /л
Срок и условия хранения	1 год при t° от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

Описание

Финишная мелкозернистая шпатлевка для работ внутри помещений. Полностью готова к применению, не требует дополнительного разбавления, имеет тестообразную консистенцию, вследствие чего легко наносится и шлифуется. Быстро сохнет. Обладает отличной адгезией к поверхности. Дает незначительную усадку. Наносится тонким слоем. Подходит для сплошного шпатлевания больших поверхностей. Наряду с универсальной грунтовкой **Export Base** и водно-дисперсионными красками **Export-2, Export-7** и **Export Кухни и Ванные** входит в систему покрытий **Marshall Export**.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для сплошного шпатлевания поверхностей. Рекомендуется для применения на большинстве минеральных поверхностей (бетон, штукатурка, кирпич), гипсокартоне, в помещениях с умеренной влажностью, таких как спальня, гостиная, кабинет, офисные помещения и пр.

Особенности применения

В зависимости от необходимости, рекомендуется наносить в один (гипсокартон, идеально ровные поверхности) или в несколько слоев при температуре от +5 °С до +30 °С и относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Толщина одного слоя не больше 2 мм. Суммарная толщина всех слоев до 5 мм.

Разбавление

Не требуется, полностью готова к применению.